



INGAMAN DOS, S.L.

FICHA TECNICA

PELLET CASCARA DE ALMENDRA

BOLETIN DE ANALISIS:

FECHA:08/04/14

Otros análisis	unidad	Resultados	Límite de cuantificación	Método
Cenizas (850°C)	%	1.50	0.001	DIN 51719
Densidad aparente	g/cm ³	* 0.73	0.01	DIN CEN/TS15103
Materia seca	%	* 91.2	0.1	Gravimetría/ISO 11465:1993

Análisis Elemental

Azufre(S)	%	0.07	0.01	DIN 51724-1
Cloro Total	%	0.04	0.01	Bomba calorimétrica/UNE-EN 14582
Nitrógeno(N)	%	0.66	0.5	ASTM D5373/DIN 51732/CEN/TS 15407/CEN/TS 15104

Parámetros Energéticos

Poder calorífico inferior(PCI)	Kcal/Kg	* 4020	119	DIN 51900
--------------------------------	---------	--------	-----	-----------

Resultados marcados por * se hacen en materia original, todos los demás en materia seca.

Nota:MF=materia fresca ,MS=MATERIA SECA

C/Serrano ,1- 1ªA
Edif. Levante
30570 San José de la Vega
(Murcia)
Tfno; 34 600083827
Fax: 34 968821723
Email:Juanjose.igm@gmail.com